

Sigma Amarol Primer**3651NL**

OMSCHRIJVING	Luchtdrogende grondlakverf voor buiten op basis van alkydhars.
GEBRUIKSDOEL	Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk. Voor overgronden van staal en non-ferrometalen die op passende wijze zijn voorzien van een geschikt primersysteem.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Weervast; één laag kan maximaal een jaar overstaan.- Vochtregulerend.- Goede hechting.- Hoge dekkraft.- Goede kantendekking.- Gemakkelijk verwerkbaar.
KLEUREN EN GLANS	Wit en vrijwel alle kleuren. Eiglans.
VERPAKKING	Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,3 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 64,5 vol.% Aanbevolen droge laagdikte : 40 µm (= ca. 60 µm nat) per laag Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar. Vlampunt : 50°C Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Stofdroog na : ca. 2,5 uur* Kleefvrij na : ca. 4 uur* Overschilderbaar na : ca. 16 uur* * Bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken.
RENDEMENT	Theoretisch rendement Droge laagdikte 40 µm : 16 m ² /liter Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Sigma Amarol Primer**3651NL****VERWERKINGS-
CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.
- Relatieve vochtigheid maximaal 85%.
- Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt

SYSTEMEN

Hout, industrieel behandeld met Sigmalith producten

- Reinigen en schuren.
- Overgronden met Sigma Amarol Primer.
- Aflakken met Sigma Schakelverf Semi-Gloss

Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en opruwen.
- Overgronden met Sigma Amarol Primer.
- Aflakken met Sigma Schakelverf Semi-Gloss

Kaal gemaakt hout

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. Daarna de betreffende delen impregneren met Sigmalife VS-X Satin.
- Gronden met Sigma Amarol Primer.
- Overgronden met Sigma Amarol Primer.
- Aflakken met Sigma Schakelverf Semi-Gloss

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Kwast / verfrol

Aanbevolen kwast : ProGold kwast 7500 Classic serie.

Aanbevolen verfrol : ProGold Verfrol Vilt.

Verdunning : 0-2 vol.% Sigma verdunning 20-02 of ProGold
verfverdunner aromaatvrij.

Luchtspuit

Verdunning : 0-2 vol.% Sigma verdunning 20-10

Spuitopening : 1,3 mm

Spuitdruk : 0,3 MPa (= ca. 3 bar)

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of ProGold terpentine.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Sigma Amarol Primer.

Sigma Amarol Primer

3651NL

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de kenmerkenbladen
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

Nummer
1411
1300

EMG: 10100DN3651NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.